



دهانات هانز

جي-تون 3000

تغطية استثنائية وخصائص
تسوية

جي-تون 3000 هو طلاء داخلي عالي الجودة ذو لمسة نهائية مطفية. مصنوع من بوليمرات الكرييليك عالية الجودة لخلق سطح ناعم وجذاب. يتميز ببياض استثنائي ومعدل فرد ممتاز مما يجعله الخيار المثالي لمجموعة متنوعة من الاستخدامات.

الاستخدام الموصى به:

جي-تون 3000 مناسب لجميع الأسطح الداخلية الجديدة والقديمة بما في ذلك الطوب، الخرسانة، الاسمنت، الالواح الجبسية والحجر الصناعي مناسب لجميع أنواع المباني مثل: المدرس و المستشفيات والفنادق والمبانى السكنية والمكتبية

المزايا الرئيسية:

- قوّة تغطية عالية
- معدل فرد ممتاز
- التصاق ممتاز

الشهادات

- متوافق مع المواصفة القياسية المصرية 1539



الفرع الرئيسي : المجاورة الثانية - الحى السادس عشر فيلا 193 الشيخ زايد - مدينة السادس من أكتوبر

تيليفاكس : (+202) 38753316

المصنع : قطعة رقم 31 إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة السادس من أكتوبر



إعداد السطح

تأكد من ان جميع الاسطح جافة ونظيفة و خالية من الشحوم و لزيوت و الغبار يجب ان يكون السطح المراد دهنه خالى من التبدير والتقطير يجب الا تقل درجة حرارة السطح عن 10 درجات مئوية وتكون اعلى من نقطة الندى في الهواء ب 3 درجات و تهوية جيدة للأماكن المغلقة لضمان التجفيف الجيد ملاحظة: قد تختلف التغطية الفعلية بناءً على نوع السطح وطريقة التطبيق وظروف البيئة.

المواصفات الفنية:

مطفي	المظهر النهائي
أبيض وألوان مخصصة حسب بطاقة ألوان جزيرة	الألوان
1.65±0.02 ASTM D 792	الكتافة النوعية
ASTM D562 (120±KU5)	اللزوجة
ASTM) % 2 ± 40 (D2697	المحتوى الصالب

دليل التطبيق

استخدم الادوات المناسبة : رولة - الفرشاة قم بالتطبيق في منطقة جيدة التهوية التخفييف : 10-15% لوجه الاول 5-10% لوجه الثاني اوقات التجفيف: عند درجة حرارة 25 مئوية و 50% رطوبة نسبية

أوقات الجفاف :

- التجفيف الاولى : ساعتان
- وقت إعادة الطلاء: 8 ساعات
- التجفيف النهائي: 4 ساعات

سمك الفيلم :

سمك الفيلم الجاف: ASTM D 5796 25-35
سمك الفيلم الرطب: ASTM D 4414 90-65
معدل الرد النظري: 11-14 متر مربع / لتر بدون تخفييف
نقطة الوميض: غير قابل لاشتعال

نظام الطلاء الموصي به:

- وجه اول W SEALER
- معجون الترا
- جي تون 3000
- جي تون 8000

احتياطات السلامة

تجنب الاستنشاق و لاتصال المباشر بالعيون ، فى حالة الاتصال اغسل جيدا بالماء و اطلب لمساعدة الطبية
احفظ المنتج بعيدا عن متناول الاطفال
يجب التخلص من الطلاء المتبقى و العبوات وفقا للوائح المحلية
للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع لل msds

اخلاء المسؤولية

المعلومات المقدمة دقيقة حتى تاريخ النشر وقابلة للتغيير. يجب على المستخدمين التتحقق من التفاصيل مع هانز للدهانات قبل الطلب. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن نتائج التطبيق.

الفرع الرئيسي : المجاورة الثانية - الحى السادس عشر فيلا 193 الشيخ زايد - مدينة السادس من أكتوبر

تيليفاكس : (+202) 38753316

المحصن : قطعة رقم 31 إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة السادس من أكتوبر