



دهانات هانز

## جي-تون 7500

تغطية استثنائية وبياض  
ناصع

جي-تون 7500 هو طلاء داخلي عالي الجودة ذو لمسة نهائية مطفية. مصنوع من بوليمرات الكريلايك عالية الجودة لخلق سطح ناعم وجذاب. يتميز ببياض استثنائي و معدل فرد ممتاز مما يجعله الخيار المثالي لمجموعة متنوعة من الاستخدامات.

### الاستخدام الموصى به

جي-تون 7500 مناسب لجميع الأسطح الداخلية الجديدة والقديمة بما في ذلك الطوب، الخرسانة، الاسمونت، الألواح الجبسية والحجر الصناعي مناسب لجميع أنواع المباني مثل: المدرس و المستشفيات و الفنادق و المباني السكنية والمكتبية

### المزايا الرئيسية:

- دهان بلاستيك ربع لامع أبيض ناصع للبياض
- قوية تغطية عالية
- معدل فرد ممتاز
- لتصاق ممتاز
- مقاومة غسيل ممتازة

### الشهادات:

- متواافق مع المواصفة القياسية المصرية 1539



الفرع الرئيسي : المجاورة الثانية - الحى السادس عشر فيلا 193 الشيف زايد - مدينة السادس من أكتوبر

تيليفاكس : (+202) 38753316

المصنع : قطعة رقم 31 إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة السادس من أكتوبر



## إرشادات التطبيق



- تأكد من ان جميع الاسطح جافة ونظيفة و خالية من الشحوم و لزيوت و الغبار
  - يجب ان يكون السطح المراد دهنه خالى من التبدير و التقشير
  - يجب الا تقل درجة حرارة السطح عن 10 درجات مئوية وتكون اعلى من نقطة الندى في الهواء ب 3 درجات و تهوية جيدة للأماكن المغلقة لضمان التجفيف الجيد
- ملاحظة: قد تختلف التغطية الفعلية بناءً على نوع السطح وطريقة التطبيق
- وظروف البيئة.

## المواصفات الفنية:

ربع لامع	المظهر النهائي
أبيض وألوان مخصصة	الألوان
ASTM D 792 1.35±0.02	الكتافة
ASTM D562 / KU5110±	اللزوجة
ASTM D 2697 2±36	المحتوى الصالب
اكثر من 15000 دكتة 2486	مقاومة الغسيل

## طرق التطبيق:

- استخدم الادوات المناسبة : رولة - الفرشاة
- قم بالتطبيق في منطقة جيدة التهوية
- التخفيف : 15-20% لوجه الاول 10% لوجه الثاني
- اوقات التجفيف ( عند درجة حرارة 25 مئوية و 50% رطوبة نسبية )

## سمك الفيلم :

- سمك الفيلم الجاف : ASTM D 5796 / 25-30  
 سماكة الفيلم الرطب : ASTN D 4414 / 90-65  
 معدل الرد النظري : 13-16 متر مربع / لتر بدون تخفيف  
 نقطة الوميض : غير قابل لاشتعال

## اوقات الجفاف :

- التجفيف الاولى : ساعتان ونصف
- وقت إعادة الطلاء: 9 ساعات
- التجفيف النهائي: 5 أيام

## نظام الطلاء الموصي به :

- 1 - وجه اول W SEALER
- 2 - معجون الترا
- 3 - جي تون 6000
- 4 - جي تون 7500

## إخلاع المسئولية

المعلومات المقدمة دقيقة حتى تاريخ النشر وقابلة للتغيير. يجب على المستخدمين التتحقق من التفاصيل مع هانز للدهانات قبل الطلب. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن نتائج التطبيق.

## احتياطات السلامة

تجنب الاستنشاق و لاتصال المباشر بالعيون ، في حالة الاتصال اغسل جيدا بالماء و اطلب لمساعدة الطبية  
 احفظ المنتج بعيدا عن متناول الاطفال  
 يجب التخلص من الطلاء المتبقى و العبوات وفقاً للوائح المحلية  
 للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع إلى msds