



دهانات هانز جي-تون 9000

تغطية استثنائية وبياض
ناعم

جي-تون 9000 هو طلاء داخلي عالي الجودة ذو لمسة نهائية مطهية. مصنوع من بوليمرات الكرييليك عالية الجودة لخلق سطح ناعم وجذاب. يتميز ببياض استثنائي و معدل فرد ممتاز مما يجعله الخيار المثالي لمجموعة متنوعة من الاستخدامات.

الشهادات:

متواافق مع المواصفة القياسية المصرية 1539

المزايا الرئيسية:

- قوّة تغطية عاليّة
- التصاق ممتاز
- معدل فرد ممتاز
- مقاومة غسيل
- ممتازة

التطبيقات المثالية:

تحويل المساحات الداخلية على أسطح الخرسانة والأسممنت والجبس والطوب. مثالي للمساكن الفاخرة والفنادق الراقية والمطارات الأنيقة ومرافق الرعاية الصحية الحديثة والمدارس المبتكرة والمنازل المعاصرة.



الفرع الرئيسي : المجاورة الثانية - الحى السادس عشر فيلا 193 الشیخ زاید - مدینة السادس من أکتوبر

تيليفاکس : (+202) 38753316

المصنع : قطعة رقم 31 إمتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدینة السادس من أکتوبر



إعداد السطح

تأكد من ان جميع السطح جافة ونظيفة و خالية من الشحوم و لزيوت و الغبار

يجب ان يكون السطح المراد دهنه خالي من التبدير و التقشير يجب الا تقل درجة حرارة السطح عن 10 درجات مئوية و تكون اعلى من نقطة الندى في الهواء ب 3 درجات و تهوية جيدة للأماكن المغلقة لضمان التجفيف الجيد

ملاحظة: قد تختلف التغطية الفعلية بناءً على نوع السطح وطريقة التطبيق وظروف البيئة.

دليل التطبيق

- استخدم الأدوات المناسبة : رولة - الفرشاة قم بالتطبيق في منطقة جديدة التهوية

التجفيف : 20%-15% للوجه الاول 15%-10% لوجه الثاني

اوقات التجفيف (عند درجة حرارة 25 مئوية و 50% رطوبة نسبية)

التجفيف الاولى : ساعتان و نصف

وقت اعادة الطلاء : 9 ساعات

التجفيف النهائي : 5 ساعات

سمك الفيلم :

سمك الفيلم الجاف : ASTM D 5796 / 25-30

سمك الفيلم الرطب : ASTN D 4414 / 90-65

معدل الرد النظري : 13-16 متر مربع / لتر بدون تخفيف

نقطة الوميض : غير قابل لاشتعال

نظام الطلاء الموصي به :

1 - وجه اول W SEALER

2 - معجون الترا

3 - جي تون 6000

4 - جي تون 9000

احتياطات السلامة

تجنب الاستنشاق و لاتصال المباشر بالعيون ، فى حالة الاتصال اغسل جيدا بالماء و اطلب لمساعدة الطبية

احفظ المنتج بعيدا عن متناول الاطفال

يجب التخلص من الطلاء المتبقي و العبوات وفقاً للوائح المحلية

للمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع إلى msds

إخلاء المسؤولية

المعلومات المقدمة دقيقة حتى تاريخ النشر وقابلة للتغيير. يجب على المستخدمين التتحقق من التفاصيل مع هانز للدهانات قبل الطلب. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن نتائج التطبيق.