



جي-تون 7000 هو طاء داخلى عالي الجودة ذو لمسة نهائية مطفية. مصنوع من بوليمرات الكرييليك عالية الجودة لخلق سطح ناعم وجذاب. يتميز ببياض استثنائي و معدل فرد ممتاز مما يجعله الخيار المثالى لمجموعة متنوعة من الاستخدامات.

## الاستخدام الموصى به:

جي-تون 7000 مناسب لجميع الأسطح الداخلية الجديدة والقديمة بما فى ذك الطوب ، الخرسانة، الاسمنت ، الالواح الجبسية و الحجر الصناعي مناسب لجميع انواع المباني مثل: المدرس و المستشفيات و الفنادق و المباني السكنية والمكتبية

دهانات هائز

## جي-تون 7000 تغطية استثنائية وبياض ناصع

### المزايا الرئيسية:

- دهان بلاستيك مطفى ابيض ناصع البياض
- قوة تغطية عالية
- معدل فرد ممتاز
- التصاق ممتاز
- مقاومة غسيل ممتازة

### الشهادات:

- متافق مع المواصفة القياسية المصرية 1539





## إعداد السطح

تُأكَد من أن جميع السطح جافة ونظيفة وخلية من الشحوم ولزيوت والغبار  
 يجب أن يكون السطح المراد دهنه خالي من التبدير والتقطير  
 يجب الاتّقال درجة حرارة السطح عن 10 درجات مئوية وتكون أعلى من نقطة الندى في  
 الهواء ب 3 درجات وتهوية جيدة للأماكن المغلقة لضمان التجفيف الجيد  
 ملاحظة: قد تختلف التغطية الفعلية بناءً على نوع السطح وطريقة التطبيق  
 وظروف البيئة.

## المواصفات الفنية :

مطفي	المظهر المهاي
أبيض والوان مخصصة حسب الطلب بطاقة الألوان	الألوان
ASTM D 792 0.02±1.60	الكتافة النوعية
ASTM D562/KU5±110	اللزوجة
ASTM D 2697 42.5±2	المحتوية الصالب
أكثر من 10000 بـ كـ 2486	مقاومه الغسيل

## دليل التطبيق:

استخدم الأدوات المناسبة : روله - الفرشاة  
 قم بالتطبيق في منطقة جيدة التهوية  
 التجفيف : 10-15 % لوجه الاول 15-20 % لوجه الثاني

## وقت التجفيف:

- التجفيف الاولى : ساعتان
- وقت اعادة الطلاء : 8 ساعات
- التجفيف النهائي : 4 ساعات

## سمك الفيلم :

سمك الفيلم الجاف : ASTM D 5796 25-35  
 سماكة الفيلم الرطب : ASTM D 4414 90-65  
 معدل الرد النظري : 13-16 متر مربع / لتر بدون تخفيف  
 نقطة الوميض : غير قابل لاشتعال

## نظام الطلاء الموصي به :

- 1 - وجه اول W SEALER
- 2 - معجون الترا
- 3 - جي تون 6000
- 4 - جي تون 8000

## مدة الصلاحية والتخزين

- يجب تخزينه في مكان جاف وبارد وجيد التهوية، وفقاً للوائح المحلية

## إخلاء المسؤولية

المعلومات المقدمة دقيقة حتى تاريخ النشر وقابلة للتغيير. يجب على المستخدمين التتحقق من التفاصيل مع هانز للدهانات قبل الطلب. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن نتائج التطبيق.

## احتياطات السلامة

اقر المعلومات المقدمة دقيقة حتى تاريخ النشر وقابلة للتغيير. يجب على المستخدمين التتحقق من التفاصيل مع هانز للدهانات قبل الطلب. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن نتائج التطبيق.